

B 300

SILICONIZED
SEALANTB 300
Bausel
P R O F E S S I O N A L S Y S T E M SSILICONIZED
SEALANT

TR

Ürün Tanımı: Akriklik polimer esaslı, silikon emulasyon katkılı, yüzeye kuvvetle yapışan, elastisitesini kaybetmeyen bir füge izolasyon malzemesidir. **Uygulama Alanları:** -Alüminyum, PVC, ahşap, demir doğramaların montajında. -Binaların dolgu ve genişleme noktalarında, derz ve küçük çatlakların onarımında. -Ölük ve derelerin çatya bağlandıkları kremlerde. -Süprügelek boşluklarında. -Kalenifer borusu ve su tesisatı duvar geçiş bağlantılarında kullanılır. **Uygulama Sıcaklığı:** +5°C ile +40°C arası. **Yüzeyler:** Tüm yüzeyler toz veya yağ olmayacak şekilde temiz olmalıdır. Gerekirse her iki kenara bant çekilebilir. **Depolama:** -Suya, dona ve ağır hava şartlarına karşı korunmalıdır. -ahşap paletler üzerinde serin ve kuru halde muhafaza edilmelidir. -Ambalaj açılmış ürünler derhal tüketilmelidir. -İst uste en fazla 6 koli istiflenmelidir. Yukarıda belirtilmiş olan muhafaza koşullarına uyulması kaydıyla depolama ömrü 18 aydır. **Güvenlik:** -Çocuklardan uzak tutunuz. -Gözlerle temas halinde 15 dakika boyunca bol su ile durulayınız.

EN

Description: It's an insulation material with siliconized acrylic composition does not lose its elasticity. **Application:** -Assembling of PVC, aluminium, wooden and iron frames of windows. -Filling and expansion of buildings and reparation of cracked parts. -At the connection of gutters at the roof. -At the gap of skirting. -At the passing joints of central heating pipes and water. **Progressing Temperature:** Between +5°C to +40°C. **Surfaces:** All surfaces should be dry, clean and free from dust and grease. If necessary use a primer. **Storage:** -It must be protected against water, frost and bad weather conditions. -It must be kept onto the wooden pallets at cool and dry conditions. -The products that are opened must be consumed immediately. -You should graner maximum 6 boxes over and over. The product's storage is 18 months if the protection conditions shall comply with the subjects. **Safety:** -Keep out of reach of children. -In case of contact with eyes, rinse immediately with plenty of water for 15 minutes.

AR

مجموع سيلكون
مجموع باوسيل أنج لاستخدام في عارج ودخل المباني حيث يستخدم كمادة شوة وكلاصق مواد البناء مثل الزجاج ، أعمال الحديد،المعادن،و ال بي بي سي وعناصر البناء الأخرى وطريقة الاستخدام، يجب أن تكون الفواصل نظيفة، جافة، وخالية من الدهون والبقايا. يجب تزييت على طرفي الفاصل الذي سيسد. يتم فتح عبوة الأنتاج حسب التسمية التي يطبق عليها. يوضع الأنتاج في سلس الدفق بعد تسوية مجموع السليكون الملحق على الفواصل بلاء والملاوون ثم رفع الأنتاج. التخزين يتم تخزينه في مكان جاف بعيد التهوئة في عبوة غير مفتوحة وفي درة ما بين 5+ إلى 25+ درجة مئوية. الحماضين. هناك جيد مرنة ممتازة، مقاومة عالية، تحمل الأثعة فوق النسبسية. بدون مذيب مضاد للكثيرا. التحضيرات: بما حسب التبييع في العين والمدمج. التهوئة الجيدة للمكان الذي يطبق فيه وعدم التدخين يحفظ بعيدا عن متناول الأطفال.



Yoğunluk	1,62 ±0,02 g/cm ³
Sevkiyat Dayanımı	20°C ile 80°C arası
Kabuk Bölünme Süresi	10-20 dakika
Ara Sertleşme Süresi	Her 5mm için 10 gün
Her 1mm için 2 gün	
Harcım Kaybı	10/18 (DIN 53545)
Shore A Sertliği	25-30 (DIN 53505)
İç-100 Modülü	0,55 kg/cm ²
Elastiklik	10/100'un üstünde (DIN 53504)
Kesime Mukavemeti	0,09 N/mm ²
Maksimum Çukur Analı	10 mm

Teknik özellikler: ±20°C hava sıcaklığında ve %50 nispetli hava nem oranında göze elde edilen yapılsak verilerdir.

Density	1,62 ±0,02 g/cm ³
Temperature Resistance	Between 20°C ile 80°C
Wulcanization Speed	10-20 minutes
Curing Speed	10 days for 5 mm
	2 days for 1 mm
Lossing Volume	10/18 (DIN 53545)
Shore A Hardness	25-30 (DIN 53505)
İç-100 Modulus	0,55 kg/cm ²
Elasticity	Above 100% (DIN 53504)
Resistance of Breaking	0,09 N/mm ²
Max. Joint Movement	10 mm

Technical properties according to C and 50% relative air humidity ratio is obtained.



SILICONIZED SEALANT

Made in Turkey

B 300 450g